



BASWAPHON BASWA FIX C



- * Mineralsk klæber
- * Til opklæbning af akustikplader
- * På beton og cementholdige underlag
- * Produktnr. a315

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Mineralsk klæbemørtel til direkte opklæbning af akustikplader på lofter og vægge uden supplerende mekanisk befæstigelse.

Anvendes på underlag af beton, cementholdig puds og cementfiberplader.

Ikke anvendelig direkte på gipsplader og på malede overflader.

Materialebasis

Portlandcement.

Tekniske værdier

Trækstyrke: Ca 0,09 N/mm²
μ-værdi CAa. 30

MAL-kode (1993)

00-4

Emballagestørrelse

25 kg sæk.
(40 stk./euro-palle)

Farve

Cementgrå.

Opbevaring

Tørt på palle. Holdbar i minimum 6 måneder i original emballage.

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være tørt og fri for støv, tilsmudsninger og vedhæftningshindrende substanser.

Løs puds og andre ikke bæredygtige eller kridtende underlag fjernes.

Forbehandling af underlag

Ikke nødvendigt ved bæredygtige underlag.

Forarbejdningstemperatur

Temperatur ved påføring min. +5°C og max 30°C.

Systemet skal beskyttes mod slagregn, solindstråling, gennemtræk og for hurtig udtørring.

Blanding

BASWAfix C blandes med rent, koldt vand til ensartet og klumpfri masse.

Vandtilsætning: Ca. 8,5 liter/sæk.

Klæbemassen skal anvendes inden for 2 timer.

Afbundet materiale må ikke genoprøres eller fortyndes.

Forbrug

3,5 - 4,0 kg/m²

Påføring

Klæberen påføres med tandspartel (min. 5 mm tanding) på bagsiden af akustikpladen, hvor materialet trykkes ind i mineraluldsfibrene.

Tidsforbrug

Til blanding af materiale og opklæbning af plader skal påberegnes ca. 6-7 minutter pr. kvadratmeter.

Tørretid

Overfladen er hård efter 1-1,5 time.

Tørt efter 1 dag ved 2 mm lagtykkelse og +20°C og 50% RF.

Lavere temperatur og/eller højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

HENVISNINGER

Sikkerhed

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Undgå støvdannelse. Fare for alvorlig øjenskade ved kontakt med øjnene.

Yderligere information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetinger kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.