



- * Gipsklæber / -spartelmasse
- * Til opklæbning af akustikplader
- * Produktnr. a276

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Kunststofforbedret gipsklæber/spartelmasse til direkte opklæbning af akustikplader på lofter og vægge uden supplerende mekanisk befæstigelse.

Anvendes på underlag af gipskartonplader, gips- eller cementfiberplader, gipsholdig grundpuds og spartelmasse samt forbehandlet beton.

Ikke anvendelig direkte på rå beton og på malede overflader.

Materialebasis

Gips, calciumcarbonat, hærdere og forskellige tilsætningsstoffer.

Tekniske værdier

Vandtilførsel: Ca. 16 liter pr. sæk. (65% af materialevægt)

Trækstyrke: Ca 0,09 N/mm²

μ -værdi (finpulver) korntørrelse: Rest i prøvesi (200 μ m) < 1%

MAL-kode (1993)

00-1

Emballagestørrelse

25 kg sæk.
(50 stk./euro-palle)

Farve

Hvid / beige.

Brandklasse

A1.

Opbevaring

Tørt på palle. Holdbar i minimum 6 måneder i original emballage.

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være tørt og fri for støv, tilsmudsninger og vedhæfningshindrende substanser.

Løs puds og andre ikke bæredygtige eller kridtende underlag fjernes.

Forbehandling af underlag

Ikke nødvendigt ved bæredygtige underlag. Gipskartonplader dybdegrundes alt efter fabrikat jf. pladeproducentens anvisninger.

Forarbejdningsstemperatur

Temperatur ved påføring min. +5°C og max 30°C.

Blanding

Vandet hældes i et rent blandekar, hvorefter pulveret tilsættes i små portioner ad gangen, så væsken får tid til at opsuge pulveret. Tilsætning fortsættes til væsken ikke længere optager pulver (=et tyndt lag pulver bliver liggende på overfladen). Først herefter omrøres massen forsigtigt i max. 30 sekunder.

Inden ny blanding af klæber skal blandekarret rengøres fuldstændigt.

Klæbemassen skal anvendes inden for 90 minutter. Afbundet materiale må ikke genoprøres eller fortyndes.

Påføring

Klæberen påføres med tandspatel (min. 3 mm tanding) på bagsiden af akustikpladen, hvor materialet trykkes ind i mineraluldsfibrene.

BASWAPHON BASWAFIX K



Forbrug

2 - 2,5 kg/m²

Tidsforbrug

Til blanding af materiale og opklæbning af plader skal påregnes ca. 6-7 minutter pr. kvadratmeter.

Tørretid

Overfladen er hård efter 1-1,5 time.

Tør efter 1 dag ved 2 mm lagtykkelse og +20°C og 50% RF.

Lavere temperatur og/eller højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt jf. EU-kriterier. Der kendes ikke til hudirritation ud over den mekaniske påvirkning fra faste partikler i øjnene.

Yderligere information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.